

Isover R150

Vícevrstvá parozábrana se zpevňující mřížkou a reflexní vrstvou

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

EN 13984:2013

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky.



POUŽITÍ

Vícevrstvá parozábrana se zpevňující mřížkou a reflexní vrstvou, používá se jako zábrana proti pronikání vlhkosti z vnitřních prostor do tepelné izolace v střešních systémech šikmých a plochých střeš, stěn a stropů. Přesahy je nutno spojit doporučenými spojovacími páskami. Před montáží prostudujte přiložený leták u role.

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky.

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance	
				Minimum	Maximum
Délka	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Šířka	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,0075	+0,0225
Přímost	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Tloušťka	EN 1849-2	[mm]	0,27	-0,05	+0,05
Plošná hmotnost	EN 1849-2	[g/m ²]	150	-10	+10
Zjevné vady	EN 1850-2	-	bez zjevných vad		

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	Metoda	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance	
				Minimum	Maximum
Reakce na oheň	EN 13501 EN 11925-2	[třída]	E	-	-
Vodotěsnost	EN 1928	-	vyhovuje	-	-
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka s_d)	EN 1931	[m]	180	-50	+120
Pevnost v tahu v podélném/příčném směru	EN 12311-2 EN 13859-1	[N/50mm]	>280/>250	-	-
Tažnost v podélném/příčném směru	EN 12311-2 EN 13859-1	[%]	>15/>10	-	-
Odolnost proti protrhávání v podélném/příčném směru	EN 12310-2 EN 13859-1	[N]	>170/>170	-	-
Odolnost proti nárazu	EN 12691	-	npd	-	-
Pevnost spoje	12317-2	[N]	npd	-	-
Odolnost proti deformacím pod zatížením	EN 13984	-	npd	-	-
Odolnost proti alkáliím	EN 13984 EN 12311-2	-	npd	-	-
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	EN 1296 EN 1931	-	vyhovuje	-	-
Nebezpečné látky	-	-	npd	-	-

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

Platnost od 1. 1. 2013 • revize 16.09.2019

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.