



Isover SP AL

Jednostranně lepicí páska z hliníkové fólie

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Jednostranně lepicí páska z hliníkové fólie pro vzduchotěsné a parotěsné spojování a opravy parozábran i pro přelepení kotvicích prvků a opravy drobných poškození. Systémový výrobek k parozábraně Isover R150.



POUŽITÍ

Isover SP AL je jednostranně samolepicí páska z hliníkové fólie s lepicí vrstvou ze syntetického kaučuku bez armatury.

Páskou lze provádět vzduchotěsné a parotěsné spojování jednotlivých pásů fólie Isover R150. Tato páska se skládá z hliníkové fólie a syntetického kaučuku a umožňuje nejen spojení parotěsných fólií, ale hlavně zajišťuje dokonalou těsnost těchto spojů proti pronikání vodních par. Spojení jednotlivých pásů reflexní fólie tímto způsobem je zcela nezbytné pro správnou funkci parozábrany a je také vizuálně neutrální. Zároveň se touto páskou řeší přelepení kotvicích prvků parozábrany (např. skobíčky sponkovačky) a opravy drobných poškození parozábrany. Páskou Isover SP AL nelze řešit napojení fólií na stavební konstrukce. Pro tento případ lze použít tmel Isover Vario® Double Fit+. Vždy toto použití nutno konzultovat s výrobcem.

Páska svou lepicí vrstvou nenarušuje strukturu parotěsné fólie, avšak nezabezpečuje spoj proti pronikání tlakové vody. Páska není vhodná pro napojování na nehoblované dřevo či na zdivo a není určena pro lepení parobrzdy.

PŘEDNOSTI

- Vzduchotěsné a parotěsné spojování fólie Isover R150.
- Zajišťuje dokonalou těsnost těchto spojů.
- Nenarušuje strukturu parotěsné fólie.
- Systémový výrobek.

MONTÁŽ

Páska Isover SP AL je jednostranně lepicí. Přelepí se přes okraj fólie tak, aby se dva pásy fólie spojily. Před nalepením se ze spodní strany pásky postupně odstraňuje krycí prvek a páska se přilepuje na fólie přímo z kotouče. Pásku není vhodné používat v situaci kdy v místnosti například probíhá vyzrávání anhydritových potěrů, samonivelačních hmot apod. To znamená nepoužívat při zvýšené vlhkosti v místnosti způsobenou dočasnými stavebními procesy.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Páska je balena v krabicích po 24 rolích. Během transportu nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků. Skladovat doporučujeme v suchu a temnu.

ROZMĚRY A BALENÍ

Celková tloušťka [mm]	Délka na roli [m]	Šířka [mm]	Balení v kartónu [ks]
0,08	50	48	24 (1 200 m)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení	Hodnota
Barva	stříbrná
Lepicí vrstva	syntetický modifikovaný kaučuk
Reflexní vrstva	hliníková fólie
Faktor difúzního odporu μ	732 823
Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d	58,62 m
Prodyšnost pro vodní páry	0,1 g/m ² /den
UV stálost	velmi dobrá
Teplotní odolnost	-40 °C až +65 °C
Teplota aplikace	+5 °C až +40 °C
Skladovatelnost	při 20 °C 1 rok

16. 5. 2025 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.