



# Isover Vario® Stretch

Univerzální lepicí páska pro vnitřní i venkovní použití

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vysoce flexibilní lepicí páska, kterou lze snadno a rychle utěsnit prostory v interiéru i exteriéru přes vzduchotěsnou vrstvu parozábrany s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou.



## POUŽITÍ

Pro vzduchotěsné utěsnění prostupů a průchodů. Flexibilní páska, šetří až 50 % času instalace ve srovnání se standardními páskami. Je vhodná pro ventilační flexi trubky a prostupky, kabelové svazky nebo nosníky. Dvoudílná ochranná fólie na zadní straně lepicí pásky ještě více usnadňuje použití a flexibilní utěsnění. Dvoudílná ochranná fólie na zadní straně lepicí pásky ještě více usnadňuje její použití. Ideální použití s parobrzdami Isover Vario® KM Duplex UV a Isover Vario® XtraSafe.

## APLIKACE

Odstraňte ochrannou fólii a jednoduše nalepte Isover Vario® Stretch na podklad. Podklad musí být stabilní, bezprašný, nemastný a suchý. Proveďte zkušební lepení. Lepicí pásku pevně přitlačte stěrkou na podklad a prostup, aniž byste ji poškodili. Při instalaci postupujte podle pokynů na [www.isover.cz](http://www.isover.cz)

## PŘEDNOSTI

- Dokonalé utěsnění pro všechny typy prostupů.
- V porovnání s konvenčními metodami lze zpracovat až o 50 % rychleji.
- Určená pro kabelové svazky, ventilační/flexibilní/prázdné trubky, nosníky a svorky.
- Lze použít na různé podklady.
- Prodloužení při pevnosti v tahu 300 % podle DIN EN ISO 29864.

## BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Chránit proti UV záření v suchém a bezprašném prostředí. Povrch pro aplikaci by neměl být mastný a měl by být zbaven prachu. Skladovat při teplotě +5 až +25 °C.

## ROZMĚRY A BALENÍ

| Šířka<br>[mm] | Délka role<br>[m] | Hmotnost<br>[kg] |
|---------------|-------------------|------------------|
| 80            | 10                | 2,5              |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                                   | Parametry a naměřené hodnoty                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplotní odolnost                            | -40 až +80 °C                                                                                                                                                                                                         |
| Teplota při aplikaci                         | +5 do +40 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Teplota skladování                           | +5 až +25 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Chemické složení                             | Neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty, PVC, těžké kovy a halogeny.                                                                                                                                                      |
| Odolnost vůči ochranným prostředkům na dřevo | Lepicí a těsnicí páska je odolná vůči vodorozpuštěným a olejovým prostředkům na ochranu dřeva.                                                                                                                        |
| Odolnost proti UV záření                     | 12 měsíců                                                                                                                                                                                                             |
| Vhodné podklady                              | PE, PA, PU, PP a hliníkové fólie, kraftový papír, kovy, tvrdé materiály na bázi dřeva (OSB, dřevotřísky atd.). Podklad může být mírně vlhký (mírná zbytková vlhkost z omítky), ale musí být zbaven prachu a mastnoty. |

## SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- Prohlášení o vlastnostech

1. 8. 2025 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.