

TECH Wired Mat MT 4.1

Rohož na pletivu

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

TECH Wired Mat MT 4.1 je rohož z kamenné vlny s jednostranně našitým drátěným pletivem. Standardně se dodává ve variantě pozinkované pletivo a pozinkovaný šicí drát. Na vyžádání, pro teploty vyšší než 400 °C a/nebo pro nerezové povrchy, je možné nabídnout rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení TECH Wired Mat MT 4.1 X) nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení TECH Wired Mat MT 4.1 X-X); všechny varianty podle ČSN EN 10223-2.



POUŽITÍ

Rohož na pletivu TECH Wired Mat MT 4.1 je vhodná jako tepelná a/nebo akustická izolace potrubí, technologických zařízení, kotlů, pecí a kouřovodů s vysokým teplotním zatížením.

Přestože jsou vlákna izolace hydrofobizovaná, rohož je nutné v konstrukci vhodným způsobem chránit před vlhkem (v exteriéru před povětrnostními vlivy) a případným mechanickým poškozením.

Nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14706 je 640 °C. V části izolace, která je vystavena teplotám vyšším než 150 °C dochází k jednorázovému odpaření pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází.

PŘEDNOSTI

- Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti.
- Vysoká teplotní odolnost.
(až do nejvyšší provozní teploty 640 °C)
- AS kvalita – vhodné pro izolaci nerezových povrchů.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Výrobek se dodává paletizovaný. Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

ROZMĚRY A BALENÍ

TLoušťka [mm]	Rozměry [mm]	Balení [m²]	Rol' v balíku [ks]	Balíků na paletě [ks]	Množství na paletě [m²]
40*	2 × 500 × 5 500	5,5	1	21	115,5
50	2 × 500 × 4 000	4,0	1	21	84,0
60	2 × 500 × 3 500	3,5	1	21	73,5
70*	2 × 500 × 3 500	3,5	1	21	73,5
80	2 × 500 × 3 000	3,0	1	21	63,0
90*	2 × 500 × 2 500	2,5	1	21	52,5
100	2 × 500 × 2 500	2,5	1	21	52,5
120*	2 × 500 × 2 000	2,0	1	21	42,0

Na vyžádání lze dodat úpravu ALU (vložená hliníková fólie pod pletivem). Po dohodě s výrobcem lze dodat i v šíři 500 mm.

* Podmínky dodání nutno konzultovat se zákaznickým servisem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota						Norma				
Tepelné vlastnosti												
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ_D dle ČSN EN ISO 13787	°C W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	50 0,039	100 0,045	150 0,053	200 0,062	250 0,072	300 0,084	400 0,112	500 0,146	600 0,192	640 0,213	
Nejvyšší provozní teplota ST(+) / na straně polepu	°C	640 / max. 100						ČSN EN 14706				
Měrná tepelná kapacita c_p *	J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹	800						-				
Fyzikální vlastnosti												
Objemová hmotnost*	kg·m ⁻³	80						ČSN EN 1602, ČSN EN 13470				
Krátkodobá nasákavost (W_p) WS	kg·m ⁻²	<< 1						ČSN EN ISO 29767				
Odpor proti proudění vzduchu Ξ *	kPa·s·m ⁻²	> 45						ČSN EN ISO 9053-1				

TECH Wired Mat MT 4.1

Rohož na pletivu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr				Jednotka	Hodnota			Norma		
Protipožární vlastnosti										
Reakce na oheň				-	A1			ČSN EN 13501-1		
Bod tání t_f^*				°C	≥ 1 000			DIN 4102 díl 17		
Akustické vlastnosti										
Praktický činitel zvukové pohltivosti α_p dle ČSN EN ISO 354 a ČSN EN ISO 11654*	Frekvence			Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000
	Tloušťka	40	mm	0,15	0,60	1,00	1,00	0,95	1,00	
		60	mm	0,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		80	mm	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		100	mm	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stanovení jednočíselné veličiny podle ČSN EN ISO 11654*	Vážená zvuková pohltivost			-	α_w		Třída zvukové pohltivosti			
	Tloušťka	40	mm	0,90		A				
		60	mm	1,00		A				
		80	mm	1,00		A				
		100	mm	1,00		A				

* Informativní nedeklarovaná hodnota nad rámec CPR, získaná konkrétními zkouškami.

Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: $\lambda_0 = 0,032 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Hodnota slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro tepelné izolace rozvodů) a § 8, odst. 1 a 2 (pro tepelné izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob). Uvedená tepelná vodivost neslouží k návrhu, protože lamelové rohože z minerální vlny nejsou vhodné na chladicí rozvody, ani na zásobníky chladu.

20. 1. 2025 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.