



Isover Topsil

Mineralischer Dämmstoff aus Steinwolle

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Dämmplatten aus Steinwolle Isover. Die Herstellung beruht auf dem Verfahren der Zerkleinerung der Gesteinsschmelze und weiterer Beimengungen und Zusatzstoffe. Die hergestellten Mineralfasern werden in der Fertigungslinie zur finalen Plattenform verarbeitet. Die ganze Oberfläche der Fasern wird hydrophobiert. Die Dämmplatten müssen in der Konstruktion entsprechend geschützt werden (Außenummantelung bzw. Diffusionsfolie).



ANWENDUNGSBEREICH

Die Dämmplatten Isover Topsil sind universal anwendbar für alle Typen von belüfteten Fassaden, Holzbauwerken, Trennwänden und Steildächern o. -decken. Das Material ist für Brandschutzkonstruktionen mit Anforderung an ein Volumengewicht von $\geq 60 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ geeignet.
Besonders energiesparende Dämmungsart $\lambda_p = 0,033 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG

Isover Topsil Dämmplatten sind in PE-Folie verpackt bis zu einer maximalen Höhe der Verpackung 0,5 m. Die Platten müssen in abgedeckten Fahrzeugen unter Bedingungen transportiert werden Bedingungen transportiert werden, die verhindern, dass sie nass werden oder anderweitig beschädigt werden. Option Lieferung auf Paletten von $1200 \times 2400 \text{ mm}$. Die Erzeugnisse sind in überdachten Räumen oder im Freien gemäß den in der aktuellen Isover-Preisliste angegebenen Bedingungen Isover-Preisliste.

VORTEILE

- Exzellente Schalldämmung (Geräuschabsorption).
- Nichtbrennbar.
- Wärmedämmend.
- Diffusionsoffen, gute Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Umweltfreundlich und recycelbar.
- Vollständig wasserabweisend.
- Alterungs- und formbeständig.
- Beständig gegen verschiedene Holzschädlinge und Insekten.
- Einfache Handhabung - die Platten können gesägt oder gebohrt werden.
- Dimensionsstabil unter Temperaturänderung.

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

Dicke [mm]	Länge × Breite [mm]	Menge pro Packung			Menge pro Palette [m ²]	Wärmewiderstand R_0 [m ² ·K·W ⁻¹]
		[Stk]	[m ²]	[m ³]		
40	1200 × 600	12	8,64	0,35	198,72	1,20
50	1200 × 600	10	7,20	0,36	165,60	1,50
60	1200 × 600	8	5,76	0,35	132,48	1,80
80	1200 × 600	6	4,32	0,35	99,36	2,40
100	1200 × 600	5	3,60	0,36	82,80	3,00
120	1200 × 600	4	2,88	0,35	66,24	3,60
140	1200 × 600	3	2,16	0,30	56,16	4,20
160*	1200 × 600	3	2,16	0,35	49,68	4,80
180*	1200 × 600	x	x	x	16,80	5,45

* Nicht-Standardprodukt, Lieferbedingungen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Einheit	Methodik	Messwert	Bezeichnungsschlüssel	
Geometrische Beschaffenheit					
Länge <i>l</i>	[% , mm]	EN 822	±2 %		
Breite <i>b</i>	[% , mm]	EN 822	±1,5 %		
Dicke <i>d</i>	[% , mm]	EN 823	-3 % oder -3 mm ¹⁾ und +5 % oder 5 mm ²⁾	Klasse der Dickentoleranz	T4
Abweichung von der Rechtwinkligkeit in der Längen- und Breitenrichtung <i>S_p</i>	[mm·m ⁻¹]	EN 824	5		
Abweichung von der Ebenheit <i>S_{max}</i>	[mm]	EN 825	6		
Relative Längenänderung $\Delta \epsilon_l$, Breitenänderung $\Delta \epsilon_b$, Dickenänderung $\Delta \epsilon_d$	[%]	EN 1604	1	Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen	DS (23,90)

Isover Topsil

Mineralischer Dämmstoff aus Steinwolle

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Einheit	Methodik	Messwert	Bezeichnungsschlüssel					
Wärmetechnische Eigenschaften									
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{0,21}$	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	Nennung gemäß EN 13162+A1 Bemessung gemäß EN 12667	0,033						
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{0,35}$	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	ČSN 73 0540-3	0,035						
Spezifische Wärmekapazität c_d	[J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹]	ČSN 73 0540-3	800						
Feuersicherheitseigenschaften									
Brandverhalten	[-]	Nennung gemäß EN 13501-1+A1	A1						
Anwendungsgrenztemperatur	[°C]		200						
Schmelzpunkt t_i	[°C]	DIN 4102 Teil 17	≥ 1000						
Feuchtetechnische Eigenschaften									
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	[-]	Nennung gemäß EN 13162+A1	1		Nennwert der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl			MU1	
Weitere Eigenschaften									
Massendichte	[kg·m ⁻³]	EN 1602	60						
Akustische Eigenschaften ⁵⁾									
Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p	[-]	EN 13162+A1		Wert des praktischen Schallabsorptionsgrads					AP
		EN ISO 11654							
		Bemessung gemäß EN ISO 354							
	Frequenz		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
	Dicke	40 mm		0,16	0,47	0,86	1,00	1,00	1,00
		60 mm		0,27	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00
80 mm		0,50	1,00	0,96	1,00	1,00	1,00		
100 mm		0,50	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00		
Gewichteter Schallabsorptionsgrad α_w	[-]	EN ISO 11654 (für NRC gemäß ASTM C423)		Wert der gewichteten Schallabsorptionsgrads					AW
		Einstellige Werte		α_w					
	Dicke	40 mm		0,75 (MH)					
		60 mm		1,00					
		80 mm		1,00					
		100 mm		1,00					
Spezifischer Strömungswiderstand r		EN 13162+A1		Wert des Strömungswiderstandes					AFr
	[mm]	Bemessung gemäß		60					
	[kPa·s·m ⁻²]	EN ISO 9053-1		22,1					

¹⁾ Der größte numerische Toleranzwert ist maßgebend.

²⁾ Der kleinste numerische Toleranzwert ist maßgebend.

³⁾ Die angegebenen Werte stammen aus dem Bedingungssatz I (Referenztemperatur 10 °C, die durch Trocknung erreichte Feuchtigkeit u_{dry}) gemäß EN ISO 10456.

⁴⁾ Gilt für eine typische Verwendung in Konstruktionen mit Kondensationsgefahr. Bei Konstruktionen ohne Kondensationsgefahr kann der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit verwendet werden.

⁵⁾ Informativer nicht deklarierter Wert über dem CPR-Rahmen, der durch konkrete Tests ermittelt wurde.

ANDERE WICHTIGE DOKUMENTE

- Leistungserklärung
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Weitere Informationen zum Produkt

www.isover.cz/en/products/mineralni-vlna/isover-topsil



02.01.2025 Die angeführten Informationen sind zum Ausstellungszeitpunkt des technischen Datenblatts gültig. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung dieser Daten vor.