

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Großformatige Steinwolle-Dachdämmplatten. Die gesamte Faseroberfläche ist wasserabweisend/hydrophobiert ausgestattet. Die Platten in der Baukonstruktion müssen entsprechend geschützt werden (mit Dampfsperre und mit einer Abdichtungshahn, lastverteilender Schicht.

## ANWENDUNGSBEREICH

Die Dämmplatten Isover T sind geeignet für die Wärme- und Schalldämmung sowie den Brandschutz von einschaligen Flachdächern. Sie werden ein- oder zweilagig verlegt. Mögliche Kombinationen: mit Dämmplatten Isover R, die als Untere Schicht verlegt werden; mit Gefällesystem Isover SD und Isover DK, und auch mit Attika-Keilen Isover AK, die zum Übergang der Wasserabdichtung von waagerechten zu senkrechten Bauteilen dienen.

## VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG

Isover T Dämmplatten werden als Großgebände in PE-Folie bis zu der maximalen Höhe von 1,3 m. verpackt. Die Platten müssen in Lastwagen transportiert werden, geschützt gegen Wasser und Feuchtigkeit oder gegen andere Beschädigung. Die Platten sind flach in einem geschützten Raum bis zu maximale Höhe von 2 m zu lagern.

## VORTEILE

- nichtbrennbar A1
- wärmedämmend
- exzellent schalldämmend (Geräuschabsorption)
- diffusionsoffen, gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- umweltfreundlich und recycelbar
- vollständig wasserabweisend
- alterungs- und formbeständig
- beständig gegen verschiedene Holzschädlinge und Insekten
- einfache Handhabung - die Platten können gesägt oder gebohrt werden
- dimensionsstabil unter Temperaturänderung



## ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

Dicke	[mm]	60	80	100	120	140
Länge × Breite	[mm]	2000 × 1200				
Transportverpackung	[m <sup>3</sup> ]	3,02	3,07	3,12	2,88	2,69
Anzahl pro Palette	[m <sup>2</sup> ]	50,4	38,4	31,2	24,0	19,2
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes R <sub>0</sub>	[m <sup>2</sup> ·K·W <sup>-1</sup> ]	1,55	2,10	2,60	3,15	3,65

## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Einheit	Methodik	Messwert	Bezeichnungsschlüssel	
Die geometrische Beschaffenheit					
Länge <i>l</i>	[%, mm]	EN 823	±2 %		
Breite <i>b</i>	[%, mm]	EN 822	±2 %		
Dicke <i>d</i>	[%, mm]	EN 822	-1 % oder -1 mm <sup>1)</sup> und +3 mm	Klasse der Grenzabmaße für die Dicke	T5
Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Längen- und in Breitenrichtung S <sub>p</sub>	[mm·m <sup>-1</sup> ]	EN 824	5		
Abweichung von der Ebenheit S <sub>max</sub>	[mm]	EN 825	6		
Wärmetechnischen Eigenschaften					
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ <sub>0</sub> <sup>2)</sup>	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]	Deklaration gemäß EN 13162+A1	0,038		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ <sub>v</sub> <sup>3)</sup>	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]	Messung gemäß EN 12667			
Spezifische Wärmekapazität c <sub>p</sub>	[J·kg <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]	ČSN 73 0540-3	0,039		
		ČSN 73 0540-3	800		
Mechanische Eigenschaften					
Druckspannung bei 10 % Stauchung σ <sub>10</sub>	[kPa]	Deklaration gemäß EN 826	50	Die angegebene Stufe der Druckspannung bei 10% Deformation	CS(10)50
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene σ <sub>ort</sub>	[kPa]	Deklaration gemäß EN 1607	7,5	Die angegebene Stufe der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR7,5
Punktlast bei vorgegebener Verformung F <sub>p</sub>	[N]	Deklaration gemäß EN 12430	500	Die angegebene Stufe der Punktlast für eine Verformung von 5 mm	PL(5)500
Feuersicherheitseigenschaften					
Brandverhalten	[-]	Deklaration gemäß EN 13501-1+A1	A1		
Anwendungsgrenztemperatur	[°C]		200		
Schmelzpunkt t <sub>f</sub>	[°C]	DIN 4102 Teil 17	≥ 1000		
Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaften					
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen W <sub>p</sub>	[kg·m <sup>-2</sup> ]	Deklaration gemäß EN 13162+A1	1	Die angegebene Stufe der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen	WS
		Messung gemäß EN 1609			
Wasseraufnahme bei langfristigem teilweisem Eintauchen W <sub>lp</sub>	[kg·m <sup>-2</sup> ]	Deklaration gemäß EN 13162+A1	3	Die angegebene Stufe der Wasseraufnahme bei langfristigem teilweisem Eintauchen	WL(P)
		Messung gemäß EN 12087			
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	[-]	Deklaration gemäß EN 13162+A1	1	Nennwert der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU1
		Messung gemäß EN 12086			
Weitere Eigenschaften					
Volumengewicht <sup>4)</sup>	[kg·m <sup>-3</sup> ]	EN 1602	125-160		

<sup>1)</sup> Das größte numerische Grenzmaß ist maßgebend.

<sup>2)</sup> Die angegebenen Werte sind unter bestimmten Bedingungen (Referenztemperatur 10 °C, die Feuchtigkeit u<sub>av</sub> erreichen durch trocknen) gemäß EN ISO 10456.

<sup>3)</sup> Es gilt für eine typische Verwendung in der Konstruktion mit der Kondensationsgefahr. Für die Konstruktion ohne Kondensationsgefahr ist möglich den Nennwert der Wärmeleitfähigkeit verwenden.

<sup>4)</sup> Das Volumengewicht ist nur informativ für die Nutzung von Logistik und Statik.

## ANDERE WICHTIGE DOKUMENTE

- Leistungserklärung CZ0001-014
- Leistungsbeständigkeit 1390-CPR-305/11/P
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

4. 7. 2019 Die genannten Informationen sind zum Ausstellungszeitpunkt des technischen Blatts gültig. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung dieser Daten vor.