


Potravní izolační pouzdro

Vyřezávané izolační pouzdro z kamenné vlny



Kód specifikace: MW – EN 14 303 – T8* – ST(+)+620 – WS1 – CL10
*T9 pro vnější průměr pouzdra ≥ 150 mm



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Potravní izolační pouzdra jsou vyřezávána z bloků Orstech Block vyrobených z kamenné vlny. Izolační pouzdra vyřezávají jednotliví producenti, kteří je pak na trhu distribuují pod různými obchodními názvy. Pro upřesnění dostupného sortimentu izolačních pouzder a jejich cen je nutné kontaktovat přímo partnery uvedené na druhé straně tohoto technického listu.

Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek může být opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Izolační pouzdra doporučujeme v příčném směru (po obvodě) stáhnout hliníkovou samolepící páskou. Alternativně je možné pouzdro stáhnout drátem, obvykle na třech místech na běžný metr.

POUŽITÍ

Izolační pouzdro je ideální pro izolaci potrubí v TZB i průmyslu.

Přestože jsou vlákna izolace hydrofobizovaná, finální produkt je nutné v konstrukci vhodným způsobem chránit před vlhkem (v exteriéru před povětrnostními vlivy) a případným mechanickým poškozením.

Nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14707 je 620 °C. Tloušťka izolačního pouzdra musí být volena tak, aby teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. V části izolace, která je vystavená teplotám vyšším než 150 °C dochází jednorázově k uvolňování pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází.

ROZMĚRY

Vnitřní průměr izolačního pouzdra	Tloušťka izolačního pouzdra	Délka pouzdra
21 – 273 mm*	25 – 100 mm*	1000, 1200 mm

* Výsledné provedení závisí na průměru potrubí a zvolené tloušťce izolace.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI			
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti dle ČSN EN ISO 13787 pro pouzdro s objemovou hmotností 65 kg/m ³ *	°C	40 50 100 150 200 250 300	
	W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	0,043 0,044 0,055 0,068 0,087 0,110 0,136	
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti dle ČSN EN ISO 13787 pro pouzdro s objemovou hmotností 90 kg/m ³ *	W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	0,042 0,043 0,052 0,063 0,079 0,096 0,117	
Nejvyšší provozní teplota ST(+) / na straně hliníkové fólie	°C	620 / max. 100	ČSN EN 14707
Měrná tepelná kapacita c _p	J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹	800	-
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
Objemová hmotnost	kg·m ⁻³	65, 90	ČSN EN 1602, ČSN EN 13470
Krátkodobá nasákavost (W _p) WS	kg·m ⁻²	<< 1	ČSN EN 1609
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI			
Izolační pouzdro bez polepu: Reakce na oheň	-	A ₁ _l	ČSN EN 13501-1
Izolační pouzdro s hliníkovým polepem: Reakce na oheň – doplňková klasifikace na tvorbu kouře, plamenně hořící částice	-	A ₂ _l -s1, d0	ČSN EN 13501-1
Bod tání t ₁	°C	≥ 1000	DIN 4102 díl 17

* Měřeno na základě metodiky definované ČSN EN ISO 8497.

Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: $\lambda_0 = 0,036 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Hodnota slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro tepelné izolace rozvodů). Uvedená tepelná vodivost neslouží k návrhu, protože izolační pouzdra z minerální vlny nejsou vhodná na chladicí rozvody.

1. 7. 2017 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Kontakt na dodavatele izolačních pouzder

Seznam dodavatelů izolačních pouzder vyřezávaných z bloků ORSTECH BLOCK:

①

Izomat Praha
 Újezská 224
 Průhonice
 252 43
 Tel: 272 690 388
 Tel: 602 528 484 (Pánek)
 Tel: 602 305 788 (Obermajer)
 Fax: 272 690 732
 Web: www.izomat.cz
 E-mail: vyroba@izomat.cz

②

Máška – izolace s.r.o.
 Teplárenská 611/1
 Praha 10 – Malešice
 108 00
 Kontaktní osoba: Mgr. Jan Máška
 Fax, tel: 266 754 407-9
 Tel: 602 255 428 (Máška)
 725 728 865 (kancelář)
 Web: www.maska.cz
 E-mail: maska@maska.cz

③

A – Z izolace, s.r.o.
 U Řeky 816
 Ostrava-Hrabová
 720 00
 Tel. 596 782 803
 Web: www.azizolace.cz
 E-mail: azizolace@azizolace.cz

④

Fadopex, s.r.o.
 ulice Orlovská (Areál VOKD a.s.)
 Ostrava-Heřmanice
 713 00
 Kontaktní osoby: Martin Lindovský,
 Tel: 602 792 157
 Web: www.fadopex.cz
 E-mail: lindovsky@fadopex.cz

⑤

Milan Skupník - TIP
 Slovenská 1134
 Ostrava-Přivoz
 702 00
 Tel.: 602 774 814
 Fax: 596 544 614
 E-mail: MilanSkupnik@seznam.cz

⑥

Maxira s.r.o.
 Těšínská 128
 Ostrava-Slezská
 710 00
 Tel.: 608 767 737
 Web: www.maxira.cz
 E-mail: maxira@maxira.cz

TLOUŠTKY VYŘEZÁVANÝCH IZOLAČNÍCH POUZDER A VNĚJŠÍ PRŮMĚRY POTRUBÍ, PRO KTERÁ JSOU POUZDRA URČENA JSOU UVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE:

Vnitřní průměr [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]						
	25	30	40	50	60	80	100
21						X	X
27						X	X
34						X	X
42						X	X
49						X	X
60							
70							
76							
89							
102							
108							
114							
133							
140	X						
159	X						
168	X						
194	X						
219	X						
245	X	X	X				
273	X	X	X				

x – nestandardní tepelně-izolační pouzdra

Nestandardní a v tabulce neuvedené rozměry výrobků po dohodě s výrobcem izolačního pouzdra (např. tloušťky izolačních pouzder 20, 70, 90, 110 a 120 mm). Vnější průměr potrubí = vnitřní průměr izolačního pouzdra.

Izolační pouzdra se vyrábějí z bloků tloušťky 360 mm. S výhodou se jako jednodílná tedy mohou vyrábět až do této tloušťky (což znamená např. kombinaci vnitřního průměru a izolační tloušťky 219/60 mm, 159/80 mm, 133/100 mm, atd.). Pro větší kombinace průměrů a tlouštěk je pouzdro složené ze dvou polovin, které jsou vzájemně spojeny vyztuženou hliníkovou fólií. Izolační pouzdra jsou vyráběna v délkách 1000, případně 1200 mm. Detailní informace získáte u jednotlivých dodavatelů.

Při objednávání je třeba uvádět následující specifikaci:

- vnější průměr potrubí
- tloušťku izolační vrstvy

